

HARDWAXOIL

Λάδι για ξύλινα δάπεδα 1-συστατικού, για εφαρμογή με ρολό με διαλύτες για χώρους με έντονη καταπόνηση

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Για ξύλινα δάπεδα που δέχονται ισχυρές καταπονήσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινους τάκους/βιομηχανικά παρκέ
- ▶ παρκέ πάνω σε δοκάρια και πλωτές κατασκευές
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ υψηλή αντοχή στη μηχανική και χημική φθορά
- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ ελαχιστοποιεί τη συγκόλληση των άκρων
- ▶ υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	μεταλλικό δοχείο
Μέγεθος:	3 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Υφή:	ματ
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 60 ml/m ² περίπου (1 χέρι με ρολό)
Κάλυψη:	περίπου. 15 m ² /λίτρο
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία
Έτοιμο για τρίψιμο:	μετά από περίπου 8-12 ώρες*
Περαιτέρω επεξεργασία:	μετά από περίπου 8-12 ώρες*
Τελικές αντοχές:	μετά από περίπου 8 μέρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία
Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας του ξύλου ή του παρκέ που πρόκειται να εμποτιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το HARDWAXOIL περιέχει περίπου 50 % διαλύτη. Η χρήση προϊόντων με βάση διαλύτες για φινίρισμα ξύλινων επιφανειών γίνεται όλο και πιο περιορισμένη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε τη χρήση προϊόντων χωρίς διαλύτες από τη σειρά PALLMANN MAGIC OIL.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς πλήρωση επιφάνεια πρέπει να είναι στοκαρισμένη, καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να αναδευτεί καλά. Στη συνέχεια, ρίξτε το περιεχόμενο σε έναν καθαρό κάδο PALLMANN.
2. Εφαρμόστε μια πλήρη και ομοιόμορφη στρώση PALLMANN HARDWAXOIL στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ρολό εφαρμογής HARDWAXOIL 5mm/25CM. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Ξεκινώντας από τις άκρες, στη συνέχεια απλώστε εναλλάξ κατά μήκος και με τη φορά από τα νερά του ξύλου. Σε περιοχές με μεγάλη φθορά, απαιτείται τρίτη στρώση.
3. Χρόνος στεγνώματος για τρίψιμο: 8 - 12 ώρες.
4. Πριν από κάθε στρώση, συνιστάται ένα ενδιάμεσο τρίψιμο με με γυαλόχαρτο grit 120.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με κατάλληλο διαλυτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σκόνη λείανσης των συστημάτων ξήρανσης οξυγόνου είναι εύφλεκτη - κίνδυνος πυρκαγιάς! Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών λείανσης, η προκύπτουσα σκόνη λείανσης πρέπει να εμποτιστεί με νερό και να απορριφθεί σε κλειστά αεροστεγή, πυράντοχα δοχεία!

Η επαφή του προϊόντος με pads ή πανιά δημιουργεί κίνδυνο αυτανάφλεξης. Επομένως, μουσκέψτε τυχόν πανιά, ρολά, pads κ.λπ. με νερό και φυλάξτε/απορρίψτε τα σε ερμητικά κλεισμένα αεροστεγή, πυράντοχα δοχεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Όταν η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά (περίπου 140 ml/m²) μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στεγνώματος.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ανάδευσης που σχηματίζει σπινθήρες, π.χ. ηλεκτρικό τρυπάνι κ.λπ.
- ▶ Μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, σε περιοχές μέτριας φθοράς, η επιφάνεια μπορεί να περπατηθεί αφού αφεθεί να στεγνώσει όλη τη νύχτα.
- ▶ Ακατάλληλο για καπνιστή δρυ.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκοαλειμμένες επιφάνειες τουλάχιστον 14 ημέρες πριν τις καλύψετε με μοκέτα ή με άλλα καλύμματα δαπέδου ή τη φορτώσετε με βαριά αντικείμενα.
- ▶ Η φροντίδα συντήρησης και ο καθαρισμός με το PALLMANN ECO OIL CARE θα πρέπει να πραγματοποιούνται το νωρίτερο μετά τις 14 ημέρες.
- ▶ Η τακτική συντήρηση με το PALLMANN ECO OIL CARE βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια φθοράς της σφραγισμένης/εμποτισμένης επιφάνειας. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνον στυμένο πανί (όχι υγρό). Αποφεύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες" .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Οι ατμοί του διαλύτη μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών, υπνηλία ή ζάλη. Επομένως, παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα και προστατευτικά γάντια/γυαλιά. Μην εισπνέετε ατμούς. Όχι κάπνισμα, μην αφήνετε ανοιχτές πηγές ανάφλεξης. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όπως κουδούνια πόρτας, ψυγεία, ηλεκτρικές εστίες κ.λπ. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Περιέχει οξίμη βουτανόνης, παράγωγο βενζοτρι-αζόλης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε να απορριφθεί σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή στο έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς υλικό δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το ρευστό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.