

OUTDOOR OIL 1-Συστατικού

Λάδι για deck 1-συστατικού με βάση διαλύτες για μακροχρόνια προστασία ξύλινων δαπέδων και άλλων ξύλινων επιφανειών εξωτερικού χώρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Λάδι για deck 1-συστατικού με βάση λάδι/συνθετικές ρητίνες, ξηραίνεται με οξειδωση και έχει καλή αντοχή στην ισχυρή χημική και μηχανική φθορά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Λάδι για deck 1-συστατικού με βάση διαλύτη με βάση λάδι/συνθετική ρητίνη για ξύλο σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ ξύλινα deck
- ▶ πλαίσια και πέργκολες
- ▶ κουπαστές
- ▶ ξύλινους σταθμούς αυτοκινήτων
- ▶ έπιπλα κήπου



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ έτοιμο για χρήση
- ▶ εφαρμογή με πινέλο
- ▶ υψηλή ελαστικότητα
- ▶ Αξιολόγηση κατηγορίας C σύμφωνα με το DIN 51097 (αντοχή στην ολίσθηση σε χώρους βάδισης χωρίς παπούτσια)
- ▶ Υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	μεταλλικό δοχείο
Μέγεθος:	3 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 24 μήνες
Χρώμα:	φυσικό, teak, bangkirai, douglasie
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 50-60 ml/m ²
Κάλυψη:	περίπου 16-20 m ² /litre
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία
Περαιτέρω εφαρμογές:	μετά από περίπου 8-12 ώρες*
Τελικές αντοχές:	μετά από περίπου 7 ημέρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

Η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την απορροφητικότητα και την κατάσταση της επιφάνειας του ξύλου ή του παρκέ που πρόκειται να εμποτιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το OUTDOOR-OIL περιέχει περίπου 50 % διαλύτη. Ανάλογα με το είδος του ξύλου (Cumaro κ.λπ.) ενώ υπάρχει υψηλή υγρασία στην ατμόσφαιρα τα υδατοδιαλυτά συστατικά του ξύλου (βαφές κ.λπ.) αρχίζουν να διαλύονται και να μολύνουν τις γύρω επιφάνειες όπως π.χ. προσόψεις. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί και, όπου απαιτείται, να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθεί η μόλυνση των παρακείμενων επιφανειών.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Αφήστε τα ξύλα με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε έλαια να στεγνώσουν πριν από την πρώτη επεξεργασία (τουλάχιστον 4 εβδομάδες). Αφήστε τα ρητινώδη είδη ξύλου, όπως το Larch ή το Douglas, τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Νωπά επεξεργασμένα ξύλα, όπως π.χ. Massaranduba, Bangkirai ή Garapa αφήστε τα τουλάχιστον 3 μήνες.

Πριν από την επεξεργασία των γκριζαρισμένων ξύλων, χρησιμοποιήστε το PALLMANN WOOD REFRESHER για τον καθαρισμό/ανανέωσή τους.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς παγετό (μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18% ± 6% σύμφωνα με το DIN 1052).

Το PALLMANN OUTDOOR-OIL είναι έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώσετε και ανακατέψτε καλά.

Καθαρίστε καλά τα παλιά μικροπορώδη φινιρίσματα, όλα τα παλιά στρώματα χρώματος ή βερνικιού πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς.

Τα τελικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την υφή του ξύλου. Επομένως, είναι πάντα καλύτερο να τεστάρετε μια περιοχή δείγματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20°C) και κατόπιν αναδεύστε καλά.
2. Εφαρμόστε το PALLMANN OUTDOOR-OIL με ένα πινέλο ομοιόμορφα στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια προς την κατεύθυνση των βεννών του ξύλου.
3. Αφήστε να στεγνώσει για περίπου. 8 – 12 ώρες. Στη συνέχεια εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση. Σε περιοχές με μεγάλη φθορά, απαιτείται τρίτη στρώση.
4. Χρόνος στεγνώματος μέχρι να είναι έτοιμο για βάδιση: 8-12 ώρες
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με κατάλληλο διαλυτικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιητών αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, σε περιοχές μέτριας φθοράς, η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί αφού αφηθεί να στεγνώσει όλη τη νύχτα.
- ▶ Για να διασφαλιστεί το απροβλημάτιστο στέγνωμα, δεν θα πρέπει να υπάρχει επαφή με το νερό (βροχή κ.λπ.) για περίπου 12 ώρες. Προγραμματίστε την εφαρμογή ανάλογα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Οι ατμοί του διαλύτη μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών, υπνηλία ή ζάλη. Επομένως, παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα και προστατευτικά γάντια / γυαλιά. Μην εισπνέετε ατμούς. Όχι κάπνισμα, χωρίς ανοιχτές πηγές ανάφλεξης. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όπως κουδούνια πόρτας, ψυγεία, ηλεκτρικές εστίες κ.λπ. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Περιέχει φθαλικό ανυδρίτη, παράγωγο βενζοτρίαζόλης, μίγμα αντίδρασης δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλ-4-πιπεριδυλ) σεβακικού. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην επικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά του σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.