

PALL-X 325

Αστάρι υδατικής διασποράς 1-συστατικού, για εξαιρετικά απορροφητικές επιφάνειες

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ καθαρή εμφάνιση
- ▶ ζωντανεύει τα χρώματα
- ▶ ελαχιστοποιεί την πλευρική συγκόλληση
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ υδατικής διασποράς με περιεκτικότητα σε διαλύτη μικρότερη από 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές
- ▶ DE-UZ 12a / Φιλικό προς το περιβάλλον, λόγω χαμηλής περιεκτικότητας σε ρύπους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

| | |
|--------------------------|---|
| Συσκευασία: | πλαστικό δοχείο |
| Μέγεθος: | 5 lt |
| Αποθήκευση: | κατ'ελάχιστον 12 μήνες |
| Κατανάλωση ανά χέρι: | περίπου 1X100 ml/m ² (με ρολό) περίπου 2X60 ml/m ² (με σπάτουλα) |
| Κάλυψη: | περίπου 10 m ² /lt (με ρολό) περίπου 17 m ² /lt (με σπάτουλα) |
| Συνθήκες εργασίας: | μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία |
| Έτοιμο για επόμενο χέρι: | μετά από περίπου 2 ώρες* (με ρολό) μετά από περίπου 1 ώρα* (με σπάτουλα) |

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς πλήρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
2. Εφαρμόστε ομοιόμορφα και γενναιόδωρα στο υπόστρωμα μια στρώση PALL-X 325 χρησιμοποιώντας το ρολό PALLMANN 11MM/25CM. Εάν η κύρια στρώση πρόκειται να εφαρμοστεί με σπάτουλα, εφαρμόστε τουλάχιστον 2 χέρια σε ορθή γωνία μεταξύ τους, αποφεύγοντας ανομοιόμορφες περιοχές και περισσειές υλικού.
3. Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη για βερνίκωμα μετά από περ. 2 ώρες για εφαρμογή με ρολό, μετά από περίπου 1 ώρα για εφαρμογή με σπάτουλα. Το αστάρι πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να βερνικωθεί εντός 24 ωρών.
4. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιοτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Καταρχήν, μην εφαρμόζετε περισσότερες από 2 στρώσεις σε μία ημέρα.
- ▶ Το αστάρι δεν πρέπει να τριφτεί
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες" κατά DIN 68702, Woodblock RE-V/RE-W.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Βερνίκι με βάση το νερό και περιεκτικότητα σε διαλύτες μικρότερη από 5%. Κατάλληλο ως υποκατάστατο βερικιών με υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Κατά τις εργασίες ψεκασμού χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και σύνθετο φίλτρο A2 / P2. Κατά το τρίψιμο χρησιμοποιήστε φίλτρο σκόνης P2. Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας, καθώς και ο αερισμός των χώρων εργασίας. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε κατά την εφαρμογή. Μετά από επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα, στα υδάτινα αποθέματα ή στο έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Μόνο οι κενές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες. Ρίξτε υπολείμματα υγρού υλικού στο σημείο συλλογής παλαιών χρωμάτων. Το προϊόν περιέχει ισοθειαζολινόνες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες αλλεργιών Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777.

Á Á Ę Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Ę Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Ę Á Á Á Á Á Á Á Á Á
 Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á