

Έγχρωμο αστάρι δαπέδου από ξύλο

PALL-X 330

Υδατοδιαλυτό αστάρι 1-συστατικού, για εφαρμογή με ρολό χωρίς διαλύτες σε τρεις εκδόσεις OAK, PURE και WHITE

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς πλήρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά. Στη συνέχεια, ρίξτε το περιεχόμενο σε έναν καθαρό κάδο PALLMANN.
2. Εφαρμόστε μία ομοιόμορφη και γεναιόδωρη στρώση PALL-X 330 χρησιμοποιώντας το ρολό SPECIAL 8MM/25CM πάνω στο υπόστρωμα.
3. Η ασταρωμένη επιφάνεια είναι έτοιμη για επικάλυψη μετά από περ. 2 ώρες.
4. Το αστάρι πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, εντός 24 ωρών να επικαλυφθεί από βερνίκι.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

Εξωτερική επιφάνεια	PALL-X 330	Εξωτερική επιφάνεια
α γ	OAK	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2F, PALL-X 98, PALL-X 96
Εξωτερική επιφάνεια	PURE	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2F, PALL-X PURE, PALL-X 98, PALL-X 96
Εξωτερική επιφάνεια	WHITE	PALL-X ZERO 1K, PALL-X ZERO 2F, PALL-X PURE

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ καθαρή εμφάνιση
- ▶ πολύ καλή χρωματική βελτίωση στην έκδοση OAK
- ▶ εφέ ακατέργαστου ξύλου στην έκδοση PURE
- ▶ πτυχωτή οπτική στην έκδοση ΛΕΥΚΗ
- ▶ ελαχιστοποιεί τη συγκόλληση των άκρων
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ αστάρι με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	5 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 80 ml/m ² περίπου (1 χέρι με ρολό)
Κάλυψη:	περίπου. 12,5 m ² /λίτρο
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία
Έτοιμο για τρίψιμο:	μετά από περίπου 2 ώρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιοτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Καταρχήν, μην εφαρμόζετε περισσότερες από 2 στρώσεις σε μία ημέρα.
- ▶ Το αστάρι δεν πρέπει να τριφτεί.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες" κατά DIN 68702, Woodblock RE-V/RE-W.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Αστάρι με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλο ως υποκατάστατο υλικού σε υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας, καθώς και ο αερισμός των χώρων εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τις βλεννογόνους μεμβράνες. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αποφύγετε την εισπνοή των αερίων. Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με τον πυρκαγιά. Αποφύγετε την επαφή με τον ήλιο. Αποφύγετε την επαφή με τον ήλιο. Αποφύγετε την επαφή με τον ήλιο.