

PALL-X 94

Βερνίκι δαπέδου από ξύλο 1-συστατικού υδατικής βάσης για χώρους κανονικής καταπόνησης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Για ξύλινα δάπεδα οικιών με κανονικές καταπονήσεις

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ υψηλή αντοχή στη μηχανική και χημική φθορά
- ▶ καλή ικανότητα ισοπέδωσης
- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ Βερνίκι υδατικής βάσης, με περιεκτικότητα σε διαλύτες μικρότερη από 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	5 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Υφή:	σατινέ, ματ

Κατανάλωση ανά χέρι: περίπου 100 ml/m²

Κάλυψη: περίπου 10 m²/litre

Συνθήκες εργασίας: μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία

Έτοιμο για τρίψιμο: μετά από περίπου 2 ώρες*

Επόμενο χέρι: μετά από περίπου 2 ώρες*

Τελικές αντοχές: μετά από περίπου 10-12 ημέρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς σφράγιση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα. Κατ' αρχήν, είναι καλύτερο να ασταρώσετε πριν από το βερνίκωμα, ώστε να αποφευχθούν οι βλαβερές συνέπειες της συγκόλλησης των άκρων ή του ράφτινγκ των τμημάτων του ξύλινου δαπέδου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά. Στη συνέχεια, αδειάστε το περιεχόμενο σε έναν καθαρό ΚΑΔΟ ΒΕΡΝΙΚΙΑ PALLMANN.
2. Εφαρμόστε μια πλήρη και ομοιόμορφη στρώση PALL-X 94 στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το ΡΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ PALLMANN 11MM/25CM. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Ξεκινώντας από τις άκρες, στη συνέχεια απλώστε εναλλάξ κατά μήκος και φορά προς τα νερά του ξύλου. Σε περιοχές με έντονη καταπόνηση απαιτείται τρίτη στρώση.
3. Χρόνος στεγνώματος μέχρι να είναι έτοιμο για τρίψιμο: περ. 2 ώρες.
4. Πριν από την τελική στρώση, απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο με γυαλόχαρτο PALLMANN ABRASIVE GRID ή PALLMANN POWER PAD 120.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιοτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Σε πλήρως τριμμένο προβερνικωμένο ξύλινο δάπεδο το αστάρι PALL-X 325 πρέπει να εφαρμοστεί δύο φορές με σπάτουλα. Καταρχήν, μην εφαρμόζετε περισσότερες από 2 στρώσεις σε μία ημέρα.
- ▶ Μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει όλη τη νύχτα πριν πατήσετε πάνω.
- ▶ Εάν αφεθεί να στεγνώσει για περισσότερο από μία ημέρα, μετά πρέπει να γίνει προσεκτικό ματ τρίψιμο σε όλη την επιφάνεια (κόκκος 120).
- ▶ Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επενδύσεων δαπέδου από μπαμπού, συνιστούμε τη χρήση βερνικιού 2-συστατικών (π.χ. με PALL-X 98) για σφράγιση.
- ▶ Αφήστε τις πρόσφατα σφραγισμένες επιφάνειες τουλάχιστον 10 - 12 ημέρες πριν τις συντηρήσετε με PALLMANN FINISH CARE/FINISH CARE STOP.
- ▶ Τακτική συντήρηση γίνεται με PALLMANN FINISH CARE/FINISH CARE STOP που βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της στεγανοποιημένης επιφάνειας. Μόνο νωπό πανί (όχι υγρό). Αποφύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες" κατά DIN 68702, Woodblock RE-V/RE-W.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Βερνίκι με βάση το νερό και περιεκτικότητα σε διαλύτες μικρότερη από 5%. Κατάλληλο ως υποκατάστατο βερνικιών με υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και ο αερισμός του χώρου εργασίας. Αφού σκληρυνθεί, έχει ουδέτερη οσμή και δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά του υλικού σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.