

Στόκος αρμών δαπέδου από ξύλο

PALL-X FILLER

Γεμιστικό αρμών υδατικής διασποράς με καλή ικανότητα πλήρωσης κενών

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινους τάκους/βιομηχανικά παρκέ
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ πολύ εύκαμπτο γέμισμα για αρθρώσεις έως περίπου 3 mm
- ▶ πολύ καλή σταθερότητα στην ένωση του ξύλινου δαπέδου
- ▶ υψηλή αντοχή χρώματος
- ▶ φαίνεται πολύ εύκολα στην επιφάνεια του ξύλου
- ▶ δεν φράζει τα λειαντικά μέσα
- ▶ ενισχυμένο με ίνες
- ▶ κατάλληλο για όλα τα κοινά είδη ξύλου
- ▶ στόκος με βάση το νερό, με περιεκτικότητα σε διαλύτη μικρότερη από 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 / Πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	5 lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 60-120 ml/m ² (ανάλογα με το μέγεθος του αρμού)
Κάλυψη:	περίπου 8-16 m ² /lt (ανάλογα με το μέγεθος του αρμού)
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία
Έτοιμο για τρίψιμο:	μετά από περίπου 30 - 45 λεπτά* (ανάλογα με το μέγεθος του αρμού)

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς πλήρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα. Το στοκάρισμα πραγματοποιείται μετά το μεσαίο τρίψιμο και πριν το λεπτό τρίψιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
2. Ανακατέψτε το PALL-X FILLER με πριονίδι από το ξύλο του δαπέδου προερχόμενο από τρίψιμο με γυαλόχαρτο 100 grit. Επιβεβαιώστε πως αναμίχθηκε καλά σαν πάστα και μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα στο δάπεδο.
3. Χρησιμοποιώντας την ειδική ανοξειδωτή σπάτουλα PALLMANN TROWEL, καλύψτε πλήρως ολόκληρο το ξύλινο δάπεδο.
4. Μετά από περίπου 30 – 45 λεπτά, η γεμισμένη επιφάνεια είναι έτοιμη για τρίψιμο.
5. Κατόπιν εκτελέστε τις υπόλοιπες εργασίες λείανσης.
6. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

