

PALL-X ZERO 2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Βερνίκι ξύλινων δαπέδων 2-συστατικών με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου, για χώρους που δέχονται πολύ βαριές καταπονήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Βερνίκι για ξύλινα δάπεδα 2-συστατικών με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, για χώρους που δέχονται υψηλές καταπονήσεις σε κατοικίες ή εμπορικούς χώρους, η οποία διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Το PALL-X ZERO 2K έχει ματ υφή που δημιουργεί μια φυσική όμορφη επιφάνεια.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Για ξύλινα δάπεδα σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές, που δέχονται πολύ έντονες καταπονήσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ τριμένα ξύλινα δάπεδα
- ▶ ξύλινα δάπεδα πάνω από συστήματα επιδαπέδιας θέρμανσης με ζεστό νερό



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ πολύ υψηλή αντοχή σε υψηλή μηχανική και χημική φθορά
- ▶ πολύ καλή ικανότητα ισοπέδωσης
- ▶ ειδική ματ υφή
- ▶ πολύ καλές ιδιότητες ισοπέδωσης
- ▶ χωρίς διαλύτες
- ▶ αντιστοιχεί στο TRGS 617
- ▶ βερνίκι υδατικής βάσης που περιέχει ισοκυανικό, χωρίς διαλύτες.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικά δοχεία
Μέγεθος:	4lt+1lt
Αποθήκευση:	κατ'ελάχιστον 12 μήνες
Υφή:	ειδικό ματ
Κατανάλωση ανά χέρι:	περίπου 80 ml/m ²
Κάλυψη:	περίπου 14 m ² /litre
Συνθήκες εργασίας:	μεταξύ 18 – 25 °C και 35 – 65 % σχετική υγρασία
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 2 ώρες*
Έτοιμο για τρίψιμο:	μετά από περίπου 24 ώρες* ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες έως 36 ώρες
Επόμενο χέρι:	μετά από περίπου 24 ώρες* ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες έως 36 ώρες
Τελικές αντοχές:	μετά από περίπου 7 ημέρες*

*Στους 20°C και 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Η προς σφράγιση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς ακαθαρσίες και τριμμένη σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα. Κατ' αρχήν, είναι καλύτερο να ασταρώσετε πριν από το βερνίκωμα, ώστε να αποφευχθούν οι βλαβερές συνέπειες της συγκόλλησης των άκρων ή του ράφτινγκ των τμημάτων του ξύλινου δαπέδου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, και τα δύο δοχεία πρέπει να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C).
2. Ανακινήστε καλά το Συστατικό Α, τοποθετήστε το προσαρτημένο φίλτρο στο λαιμό του πλαστικού δοχείου και γεμίστε το σε έναν καθαρό κάδο PALLMANN. Στη συνέχεια προσθέστε το συστατικό Β και ανακατέψτε αμέσως καλά χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό ανάμιξης.
3. Εφαρμόστε μια πλήρη και ομοιόμορφη στρώση PAL-X ZERO 2K χρησιμοποιώντας το ρολό PALLMANN SPECIAL 8MM/25CM. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις. Ξεκινώντας από τις άκρες, στη συνέχεια απλώστε εναλλάξ κατά μήκος και με τη φορά από τα νερά του ξύλου. Σε περιοχές με πολύ βαριά φθορά, απαιτείται τρίτη στρώση.
4. **Σφράγιση μεγάλων επιφανειών:** Συνιστούμε για την αποφυγή διαφορών στο επίπεδο γυαλάδας, είναι προτιμότερο να ανακατέψετε αρκετούς κάδους σε ένα μεγαλύτερο δοχείο, ώστε να σχηματιστεί μία παρτίδα. Ανακατέψτε το καλά αρχικά (μηχανικά) και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής. Η προσεκτική και συστηματική εφαρμογή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η περιοχή έχει το ίδιο πάχος προϊόντος. Για συστήματα βερνικιών 2-συστατικών, βεβαιωθείτε ότι η αναμεμιγμένη ποσότητα μπορεί να εφαρμοστεί εντός του ανοιχτού χρόνου.
5. Χρόνος στεγνώματος μέχρι να είναι έτοιμο για τρίψιμο: περίπου 24 ώρες, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες. Μπορείτε να περιμένετε έως και 36 ώρες.
6. Πριν την τελική στρώση απαιτείται ενδιάμεσο τρίψιμο με γυαλόχαρτο με κόκκο 120.
7. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι μεταξύ 18 - 25°C, με σχετική υγρασία >35% και < 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Πολλά εξωτικά ξύλα όπως το Teak, το Ipe Lapacho, η καπνιστή οξυά ή το Wenge καθώς και διάφορα μαλακά ξύλα που περιέχουν συστατικά όπως (π.χ. οι λεγόμενοι αναστολείς, ρητίνες ή αποθέσεις ορυκτών) μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στεγνώματος, διαταραχές διαβροχής ή ανομοιοχρωμίες. Λόγω της ποικιλίας και των διαφορετικών ποιτήτων αυτών των ξύλων, τα είδη πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν χωριστές δοκιμές πριν από την επικάλυψη.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αυτή φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το ψύχος και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- ▶ Μετά την προσθήκη του σκληρυντή, το δοχείο δεν πρέπει να επανασφραγίζεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικής διόγκωσης του αναμεμιγμένου προϊόντος.
- ▶ Καταρχήν, μην εφαρμόζετε περισσότερες από 2 στρώσεις σε μία ημέρα.
- ▶ Μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει όλη τη νύχτα πριν πατήσετε πάνω.
- ▶ Εάν αφεθεί να στεγνώσει για περισσότερες από δύο ημέρες, πρέπει να γίνει προσεκτική, γυαλοχαρτάρισμα με (κόκκο 120). Κατάλληλο μόνο για ανοιχτόχρωμους τύπους ξύλου.
- ▶ Αφήστε τις πρόσφατα βερνικωμένες επιφάνειες τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τις καλύψετε με μοκέτα ή άλλες επενδύσεις δαπέδου ή τη φόρτωση με βαριά αντικείμενα.
- ▶ Η τακτική συντήρηση βελτώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της στεγανοποιημένης επιφάνειας. Μόνο νωπό πτανί (όχι υγρό). Αποφύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Τα ακόλουθα πρότυπα και σημειώσεις ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα: DIN 18356 "Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες"

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Βερνίκι υδατικής βάσης με συνδετικό παράγοντα που περιέχει ισοκυανικά και περιεκτικότητα σε διαλυτή μικρότερη από 5%. Κατάλληλο ως υποκατάστατο υλικό σε βερνίκια υψηλής περιεκτικότητας σε διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία επιφανειών παρκέ. Συστατικό Α: Δεν απαιτεί ειδική προστασία ή προφυλάξεις κατά τη γενική χρήση. Συστατικό Β: περιέχει πολυμερισμένα ισοκυανικά. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Και τα δύο συστατικά: Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα και προστατευτικά γάντια/γυαλιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή την επαφή με τα μάτια. Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αφού σκληρυνθεί, έχει ουδέτερη οσμή και δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε τη διασπορά του υλικού σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια, αποξεσμένα και χωρίς σταγόνες δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και το υγρό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.