

# Τεχνικό Φυλλάδιο Λίστα Χημικών Αντοχών

<b>Χημικές Ενώσεις</b>	<b>%</b>	<b>EPOLACK A/B</b>	<b>EPOLACK A/B AS</b>
<b>Ανόργανα Οξέα</b>			
Φωσφορικό οξύ	10	x	x
Φωσφορικό οξύ	>10		
Νιτρικό οξύ	10	x/x	x/x
Νιτρικό οξύ	>10		
Συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ		-	-
Υδροχλωρικό οξύ	10		
Υδροχλωρικό οξύ	20	x	x
Υδροχλωρικό οξύ	>20	-	-
Θειικό οξύ	10	x	x
Θειικό οξύ	30	x/x	x/x
Θειικό οξύ	>30	-	-
<b>Οργανικά οξέα</b>			
Οξικό οξύ	5		
Οξικό οξύ	10	-	-
Οξικό οξύ	>10	-	-
Γαλακτικό οξύ	5	-	-
Μυρμηγκικό οξύ	1		
Μυρμηγκικό οξύ	5	-	-
Μυρμηγκικό οξύ	>5		
<b>Αλκάλια</b>			
Υδροξείδιο νατρίου/καλίου	10	x	x
Υδροξείδιο νατρίου/καλίου	25		
Υδροξείδιο νατρίου/καλίου	50	x	x
Υδροξείδιο αμμωνίου	10	x	x
Υδροξείδιο αμμωνίου	25	x	x
<b>Οργανικοί διαλύτες</b>			
Πετρέλαιο		x	x
Τερεβινθέλαιο		x	x
Τολουόλιο		x	x
Ξυλόλιο		x	x
Γλυκερόλη		x	x
Βενζίνη			
Μεθανόλη			
N-βουτανόλη		x/x	x/x
Αιθανόλη	5		
Αιθανόλη	30	x	x
Αιθανόλη	95		
Ακετόνη		-	-
Μεθυλενοχλωρίδιο		-	-
Υπέρχλωραιθυλένιο		x	x
Τετραχλωράνθρακας		x	x
Τριχλωραιθυλένιο		x	x
Επτάνιο			
Πετρέλαιο			

Χημικές ενώσεις	%	EPOLACK A/B	EPOLACK A/B AS
<b>Νερό</b>			
Απιονισμένο νερό			
Απιονισμένο νερό 70°C			
Συνθετικό αλατόνερο			
<b>Έλαια και λίπη</b>			
Ορυκτέλαια			
Ορυκτά λίπη			
Φυτικά προϊόντα		X	X
Ζωικά λίπη			
Ορυκτά προϊόντα		X	X
Λάδια Diesel		X	X
Έλαια στροφαλοθαλάμων			
Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων			
Υγρά φρένων		-	-
Λάδια Σιλκόνης		X	X
<b>Διάφορα</b>			
Χυμοί φρούτων και λαχανικών		X	X
Μπύρα		X	X
Κρασί		X	X
Υπεροξειδίο υδρογόνου	10	X	X
Άλατα (γενικά)		X	X
Χλωρίνη			
Λινέλαιο			
Λιπαρά οξέα			
Skydrol 500 B			
Teerol Καθαριστικό			
White spirit πετρελαϊκός αιθέρας			

X Ανθεκτικό  
x/x Ανθεκτικό σε διαρροές / λεκέδες  
- Δεν αντέχει

Η διάρκεια έκθεσης υπολογίστηκε σε 7 ημέρες στους 20°C. Η χημική αντίσταση ισχύει για ένα επαφόμενο στρώμα κάθε αναφερόμενης ουσίας με πάχος τουλάχιστον 1,25 mm.

#### Λίστα Χημικών Αντοχών/30-05-14/Αναθεώρηση 1

Η εταιρία ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. πληροί Σύστημα Ολικής Ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001/2008. Γεγονός που πιστοποιείται από τον Ελληνικό Φορέα ΕΣΥΔ και από το Γερμανικό Φορέα TÜV Nord Cert. Συνακολούθως όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υπόκεινται στο παραπάνω πρότυπο. Προσωπικές συνθήκες και πρακτικές εργασίες δεν είναι αποδεκτές. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. 01/11/2013| rev.: 0