

# UZIN BOND-M

Ακρυλική μαστίχα αρμών, έτοιμη για χρήση, κατάλληλη για βάψιμο

## Περιγραφή:

Ακρυλική μαστίχα με μεγάλη ελαστικότητα, έτοιμη προς χρήση, μπορεί να βαφεί από πάνω. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και σύνδεση αρμών, εξουδετερώνοντας τις τάσεις από τα διάφορα δομικά στοιχεία. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοίχους, δάπεδα και οροφές, σε ενσωματωμένα δομικά στοιχεία π.χ. κουφώματα και περβάζια, καθώς και για τη σφράγιση αρμών στα κατωκάσια των κουφωμάτων, πριν από τις εργασίες ισοπέδωσης και επίσης για τη σφράγιση ρωγμών και αρμών σε τοιχοποιίες ή γυψοσοβάδες.

## Κατάλληλο για /πάνω από:

- ▶ Οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια
- ▶ Για αρμούς σε οροφές, ενσωματωμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα από πόρτες, παράθυρα, περβάζια, ποδιές και κάσες πόρτας.
- ▶ Σφράγιση σανίδων πατώματος πριν εργασίες ισοπέδωσης
- ▶ Τοιχοποιίες, γύψο και τσιμέντο
- ▶ Γυψότουβλα, γυψοΐνες και γυψοσανίδες

## Ιδιότητες προϊόντος / πλεονεκτήματα:

Το UZIN BOND-M είναι μια ακρυλική μαστίχα έτοιμη για χρήση που στεγνώνει μετά την αποβολή του νερού. Μετά από την σκλήρυνσή της η μαστίχα UZIN BOND-M αντέχει στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση.

- ▶ Έτοιμη για χρήση
- ▶ Καλή πληρωτική ικανότητα
- ▶ Σκληραίνεται χωρίς να σκάζει
- ▶ Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- ▶ Μπορεί να επιχριστεί και να τριφτεί

## Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	φύσιγγα & πλαστικά δοχεία PE
Μέγεθος:	310ml, 1 kg, 5 kg και 15kg
Αποθήκευση:	τουλάχιστον 12 μήνες
Χρώμα ρευστό/ξηρό:	υπόλευκο
Κατανάλωση/επικάλυψη:	βλέπε πίνακα κατανάλωσης
Θερμοκρασίες εργασιμότητας:	+5°C ως +40°C
Σχηματισμός «πέτσας»:	περίπου 10 – 20 λεπτά*
Σκλήρυνση:	περίπου 1 mm/ημέρα*
Σκληρότητα Shore-A:	10-20 σύμφωνα με DIN 53505
Ελαστικότητα επιμήκυνση:	35 %
Αντέχει στους:	-20°C ως +80°C
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες:	αντέχει σε έντονη βροχή ως και 2 ώρες νωπώ

\* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.

## Προεργασία υποστρώματος:

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση. Αφαιρέστε τις βρομιές και οτιδήποτε επηρεάζει εντελώς. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι υγρό, αλλά όχι βρεγμένο. Αφαιρέστε χαλαρά στρώματα υλικών, υπολείμματα βαφής και παλιά υλικά σφράγισης.

Ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων προϊόντος για τη συμβατότητα με άλλα προϊόντα UZIN Hellas.

## Εφαρμογή:

1. Κόψτε το φυσίγγιο από το ανώτερο σημείο του λαιμού και το ακροφύσιο (μύτη) υπό γωνία και βιδώστε καλά τα δύο στοιχεία.
2. Πατήστε το στεγανοποιητικό υλικό χωρίς τη δημιουργία φυσαλίδων αέρα με την ορθή πλευρά διαβροχής μέσα στον αρμό.
3. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για να αποδώσετε το τελικό επίπεδο και να πληρώσετε ομαλά τους αρμούς πριν να προλάβει να σχηματιστεί «πέτσα» (μέσα σε 10 - 20 λεπτά).
4. Καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα στις επιφάνειες όσο είναι ακόμα νωπά. Μετά από τη σκλήρυνσή του αφαιρείται με μηχανικά μέσα.

## Πίνακας Κατανάλωσης:

Διαστάσεις αρμών	Εκτίμηση κατανάλωσης	Επικάλυψη ανά 310ml φυσίγγιας
5 x 5 mm	30 ml/τρέχον m	10.3 τρέχοντα m
10 x 10 mm	110 ml/τρέχον m	2.8 τρέχοντα m
15 x 15 mm	250 ml/τρέχον m	1.3 τρέχοντα m

## Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 18 μήνες όταν αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό χώρο στην αρχική του συσκευασία. Προστατεύστε από τον παγετό και τη θερμότητα. Ανοιγμένα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται γρήγορα.
- ▶ Ουσίες ή υποστρώματα που περιέχουν βιτουμινικά (πίσσα) μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό σε σιλικόνες ή σε παρακείμενες πλευρές δομικών στοιχείων, καθώς αλληλεπιδρούν και στην πρόσφυση των υλικών.
- ▶ Για τη σύνδεση και συγκόλληση αρμών που υποβάλλονται σε αυξανόμενη τάνυση προτείνονται πιο εξειδικευμένα προϊόντα από τη γκάμα προσφερόμενων προϊόντων UZIN Hellas.
- ▶ Προ-πληρώστε βαθύτερους αρμούς με κορδόνι κλειστού τύπου PE.
- ▶ Χαρτώστε τους αρμούς ή τα σημεία που μπορεί να λερωθούν με αυτοκόλλητη ταινία, αν είναι απαραίτητο, μετά αφαιρέστε την ταινία αμέσως μετά το τρίψιμο.
- ▶ Επειδή είναι πιθανό να συμβαίνουν αποχρωματισμοί όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά, γι' αυτό διεξάγετε μια δοκιμή με όλα τα υλικά από κοινού.
- ▶ Προστατέψτε τους αρμούς από ακαθαρσίες και την επαφή με το νερό μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.

## Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Χωρίς διαλύτες. Μη εύφλεκτο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Ο εξερισμός του χώρου εργασίας συνιστάται. Αφού στεγνώσει πλήρως, το προϊόν δεν παρουσιάζει φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. **Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).**

## Απόρριψη:

Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Κενά, πλαστικά δοχεία αφού καθαριστούν και αποξεστούν από υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία με υπολείμματα που έχουν στεγνώσει χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.