

# UZIN CER-FLEX

Ακρυλικό έγχρωμο κονίαμα αρμολόγησης για πλάτος αρμού από 2 ως 5 mm

## Εφαρμογές:

Ακρυλικός έγχρωμος αρμός για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων/πλακών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές και άριστη χρωματική σταθερότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2-5 mm.

## Κατάλληλο για/πάνω:

- ▶ Κεραμικά πλακίδια
- ▶ Τουβλάκια τοίχων
- ▶ Μικρά και μεσαία ψηφιδωτά μωσαϊκά
- ▶ Τεχνητές και φυσικές πέτρες δόμησης
- ▶ Χώρους υγιεινής π.χ. μπάνιο, κουζίνα
- ▶ Οικιακούς, Εμπορικούς και Βιομηχανικούς χώρους

## Ιδιότητες προϊόντος /Πλεονεκτήματα:

Το UZIN CER-FLEX είναι ξηρό κονίαμα που περιέχει πλαστικοποιητές χωρίς χαλαζιακή άμμο. Μετά την ανάμιξη με νερό δημιουργείται ένας αρμόστοκος με λεία και σταθερή υφή και είναι υδραυλικά σκληρυνόμενο. Το UZIN CER-FLEX επιτρέπει στους υδρατμούς να αναπνέουν και να διαχέονται.

- ▶ Για πλάτος αρμών από 2-5 mm
- ▶ Ανθεκτικό στο νερό και τη βρωμιά
- ▶ Εύκολη εφαρμογή
- ▶ Λεία και λεπτή υφή
- ▶ Υψηλό επίπεδο αντίστασης αποχρωματισμού
- ▶ Αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό
- ▶ Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- ▶ Χαμηλή περιεκτικότητα χρωμίου

## Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικά δοχεία PE
Μεγέθη:	5 kg
Αποθήκευση:	τουλάχιστον 6 μήνες
Χρώματα:	Βλέπε πίνακα
Κατανάλωση / κάλυψη:	200 - 1500 g/m <sup>2</sup>
Αναλογία νερού:	περίπου 1.30 lt ανά σάκο 5 kg
Ελάχιστη Θερμοκρασία εφαρμογής:	10 °C
Ιδανικές θερμοκρασίες εφαρμογής:	15 - 25 °C θερμοκρασία υποστρώματος
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 2 ώρες*
Βατότητα:	περίπου 12 ώρες*
Φόρτιση:	περίπου 48 ώρες*

\* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.

# UZIN CER-FLEX

## Προεργασία υποστρώματος:

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες. Εφαρμόστε τον αρμόστοκο μετά από την πλήρη σκλήρυνση της κόλλας των πλακιδίων. Ο ανοιχτός χρόνος για τον αρμόστοκο καθορίζεται από τον τύπο του κονιάματος που θα εφαρμοστεί.

Μελετήστε όλα τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα προϊόντα UZIN.

## Εφαρμογή:

1. Για κάθε 5kg σκόνης τοποθετήστε 1.3 λίτρα κρύου, καθαρού νερού σε έναν καθαρό κουβά. Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου και αναδεύστε δυνατά έως ότου σχηματιστεί ένα ομοιογενές μίγμα χωρίς σβώλους. Για μικρότερες ποσότητες, χρησιμοποιήστε περίπου 260ml νερού για κάθε 1kg σκόνης.
2. Με μια λαστιχένια σπάτουλα ή με μυστρί τοποθετήστε το νωπό μίγμα βαθιά μέσα στους αρμούς εξασφαλίζοντας ότι η επιφάνεια του είναι στο ίδιο επίπεδο. Αν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε μεταγενέστερα από το μίγμα. Αφήνετε όσο το δυνατόν λιγότερο περίσσειμα αρμόστοκου πάνω στην επιφάνεια των πλακιδίων.
3. Μετά από τη σκλήρυνση του κονιάματος (έως και 1 ώρα μετά την εφαρμογή), καθαρίστε την επιφάνεια των πλακιδίων με ένα υγρό σφουγγάρι. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό και αν χρειάζεται αλλάζετε το αρκετές φορές. Επίσης πλένετε το σφουγγάρι αρκετές φορές και στύψτε το καλά.

## Στοιχεία Κατανάλωσης:

Διαστάσεις Πλακιδίων	Πλάτος αρμού			
	2mm	3mm	4mm	5mm
2 x 2 cm	1000	1500	-	-
10 x 10 cm	400	600	800	1000
15 x 15 cm	310	470	630	780
20 x 20 cm	240	360	480	590
20 x 30 cm	200	300	400	500

(Οι τιμές της κατανάλωσης εκφράζονται σε g/m<sup>2</sup>)

## Χρώματα:

01 ΛΕΥΚΟ	
02 ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟ	
03 ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟ	
04 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	
05 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	
06 ΑΝΘΡΑΚΙ	
07 ΣΟΤΤΟ	
08 ΚΑΦΕ	
09 ΜΠΛΕ	

## Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Χρόνος αποθήκευσης σε μέτρια ψυχρές συνθήκες είναι κατ'ελάχιστον 6 μήνες στην αρχική του συσκευασία. Σφραγίστε ερμητικά τους χαρτόσακους που ανοίχτηκαν και χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- ▶ Οι βέλτιστες συνθήκες εργασιμότητας είναι +15°C ως 25°C. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν τη σκλήρυνση ενώ υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν.
- ▶ Στην περίπτωση σαθρών ή μη απορροφητικών επιφανειών ο χρόνος αναμονής μεταξύ τοποθέτησης-πλύσης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά.
- ▶ Σε περιπτώσεις έντονων χρωματισμών, διεξάγετε προκαταρκτικές δοκιμές.
- ▶ Προστατέψτε τις νωπές επιφάνειες αρμολόγησης από τον ήλιο και τη θερμότητα.
- ▶ Για πισίνες, χρησιμοποιήστε εξειδικευμένα προϊόντα UZIN.
- ▶ Δεν είναι κατάλληλο προϊόν για χώρους με έντονη έκθεση σε χημικά. Για τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείτε εξειδικευμένα προϊόντα UZIN.
- ▶ Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά απορροφητικότητας κάθε τύπου πλακιδίων επηρεάζει τα επίπεδα υγρασίας και την τελική απόχρωση του αρμόστοκου.
- ▶ Προκειμένου να αποφύγετε χρωματικές αποκλίσεις του αρμόστοκου εάν είναι δυνατό προμηθευτείτε αρμόστοκο από μια παρτίδα παραγωγής.
- ▶ Στην περίπτωση πλακιδίων με τραχιά επιφάνεια ή χωρίς εφυάλωση, ξεπλύνετε το συντομότερο δυνατό μετά την αρμολόγηση. Εάν είναι δυνατόν, εφαρμόστε μια δοκιμαστική επιφάνεια.

## Προστασία στο χώρο εργασίας και το περιβάλλον:

Περιέχει τσιμέντο με χαμηλή περιεκτικότητα σε χρώμιο σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2003/53. Το τσιμέντο προκαλεί ισχυρή αλκαλική αντίδραση με το νερό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού στο δέρμα ή τα μάτια, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Κατά την ανάμιξη φοράτε μια προστατευτική μάσκα σκόνης. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια. Μετά από την πλήρη σκλήρυνσή του δεν παρουσιάζει φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. **Πληροφορίες για άτομα με αλλεργίες είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Δηλητηριάσεων +30 210 7793777 (Ελλάδα).**

## Απόρριψη:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε υπολείμματα στην αποχέτευση, τους υπονόμους ή το έδαφος. Οι άδειοι χαρτόσακκοι είναι ανακυκλώσιμοι. Συλλέξτε τα απόβλητα του υλικού, αναμίξτε με νερό, αφήστε τα να σκληρυνθούν, και τότε απορρίψτε τα ως δομικά απόβλητα.