

UZIN MOSA

Σκληρή, ανθεκτική στη διάτμηση κόλλα για ξύλινα δάπεδα

Εφαρμογές:

Κόλλα υδατικής διασποράς, που στεγνώνει γρήγορα και σκληρύνεται για τύπους δαπέδων που είναι ευαίσθητα στην υγρασία. Ειδικά κατάλληλη κόλλα για την τοποθέτηση μωζαϊκ-παρκέ και καδρονιάσματος σε καρφωτά δάπεδα. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Κύρια πεδία εφαρμογών

- ▶ Μωζαϊκ παρκέ (8 mm μασίφ παρκέ)
- ▶ Για περιμετρικές λωρίδες (16 – 22 mm)

Εκτεταμένο πεδίο εφαρμογών:

- ▶ 2-στρώσεων προβερνικωμένο παρκέ (70 x 500 mm)

Κατάλληλο πάνω από:

- ▶ Τσιμεντοειδή κονιάματα, ασβεστοθεϊκά κονιάματα ή σκυρόδεμα
- ▶ Νεόδητες, σταθερές βιδωτές μοριοσανίδες P4 – P7 ή φύλλα OSB
- ▶ Ισοπεδωτικά κονιάματα κατάλληλα για ξύλινα δάπεδα
- ▶ Ενδοδαπέδια θέρμανση

Σύνθεση: Συμπολυμερή οξικού πολυβινυλίου, διαβρέκτες, αντιαφριστικό και συντηρητικά, ανόργανα γεμιστικά, νερό.

- ▶ Αφήνει καλό «δόντι»
- ▶ Σκληρή, ανθεκτική στη διάτμηση κόλλα (EN 14293)
- ▶ Χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό
- ▶ Δεν περιέχει διαλύτες
- ▶ Χαμηλή πτητικότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συσκευασία:	Πλαστικά δοχεία PE
Μεγέθη:	1, 5 και 15kg
Αποθήκευση:	ελάχιστον 12μήνες
Χρώμα:	Μπεζ
Κατανάλωση:	800 –1200 g/m ²
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	ελάχιστη 15°C θερμ. δαπέδου
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 30 λεπτά*
Έτοιμο για φόρτιση:	Μετά από 2 –3 μέρες*
Γυαλοχαρτάρισμα:	Μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.



Ιδιότητες προϊόντος/πλεονεκτήματα:

Η κόλλα UZIN MOSA σκληρύνεται γρήγορα και οι ιδιότητες ταχείας ξήρανσης παρέχουν βέλτιστη αξιοπιστία στην επεξεργασία της.

Προεργασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό σε καταπόνηση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (βρωμιά, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Δοκιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τα τεχνικά φυλλάδια και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις. Κονιάματα από τσιμέντο και θειικό ασβέστιο πρέπει να γυαλοχαρταριστούν και να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα.

Τυχόν προσκολλημένα ή χαλαρά στρώματα υλικών, π.χ. παράγοντες απελευθέρωσης, κόλλες, ισοπεδωτικά, επιχρίσματα ή υπολείμματα από χρώματα, κλπ. πρέπει να απομακρυνθούν, π.χ. με το βούρτσισμα, τη λείανση, τρόχισμα ή σφαιριδιοβολή. Επιμελώς καθαρίστε από τα σαθρά υλικά και τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα. Εν πάση περιπτώσει, το υπόστρωμα πρέπει να παρουσιάζει καλή απορροφητικότητα. Ανάλογα με το υπόστρωμα, τον τύπο δαπέδου και την καταπόνηση πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα αστάρια και ισοπεδωτικά κονιάματα από τη γκάμα προϊόντων UZIN.

Τα Τεχνικά Φυλλάδια και τα Φυλλάδια Δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται πρέπει μελετώνται και να τηρούνται.

Εφαρμογή:

1. Αφήστε την κόλλα να εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία του χώρου. Αναμίξτε την κόλλα πριν από τη χρήση, αν κρίνεται απαραίτητο.
2. Απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα με την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα (βλέπε "Πίνακα Κατανάλωσης") πάνω στο υπόστρωμα. Μην απλώσετε περισσότερη κόλλα πάνω στο υπόστρωμα από αυτή που μπορείτε να τοποθετήσετε στον ανοιχτό χρόνο στην κάτω επιφάνεια του ξύλου και το διαβρέξετε καλά. Πιέστε καλά το ξύλο πάνω στο νωπό υπόστρωμα.
3. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά από τη χρήση. Αφαιρέστε τα υπολείμματα της νωπής κόλλας με νερό.

Πίνακας Κατανάλωσης:

Τύπος ξύλου	Σπάτουλα	Κατανάλωση
Μωζαϊκ παρκέ	B11/B3	800 - 1000 g/m ²
Περιμετρικές ξυλ.ταινίες	B11	1000 - 1200 g/m ²
2-στρώσεων προβερνικωμένο παρκέ	B11	1000 - 1200 g/m ²

*Στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Σημαντικές σημειώσεις:

- Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αποθηκεύεται σε ξηρές και μέτρια δροσερές συνθήκες. Ανθεκτικό στον παγετό έως -12°C. Ανοιχτές συσκευασίες πρέπει να σφραγίζονται και να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν συντομότερα.

- Βέλτιστες συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία 18-25°C, σχετική υγρασία < 75%. Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από <5°C και υψηλότερες από >35°C. Χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης/ξήρανσης, ενώ υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία επιταχύνουν αντίστοιχα τους χρόνους.
- Το ελάχιστο πάχος για την ισοπέδωση είναι 2 mm.
- Αφήστε να στεγνώσουν πολύ καλά τα ισοπεδωτικά κονιάματα.
- Η υποδομή των ξύλινων δαπέδων πρέπει να είναι στεγνή. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής φυσική ή τεχνητή εξαερισμός π.χ. αφαιρώντας την υπάρχουσα λωρίδα διαστολής ή με την τοποθέτηση ειδικών σοβατεπί με ανοίγματα εξαερισμού.
- Κόλλες διασποράς με βάση το νερό, δεν είναι εξίσου κατάλληλες για όλους τους τύπους ξύλινων δαπέδων και υποστρώματα.
- Για μασίφ δάπεδα με πάχος 10mm ή ξύλο οξιάς, χρησιμοποιήστε άλλες κατάλληλες κόλλες UZIN.
- Τα επίπεδα της υγρασίας πρέπει να κυμαίνονται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
- Επαρκής και ομοιόμορφη απόσταση πρέπει να τηρείται σταθερά ανάλογα με τον τύπο του ξύλινου δαπέδου, του ξύλου και του μεγέθους του δωματίου.
- Το προϊόν UZIN MOSA δεν πρέπει να καταπονθεί κατά τη διάρκεια σκλήρυνσής του για 2-3 ημέρες, άρα η νωπή τοποθετημένη επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου δεν πρέπει, να πατηθεί.
- Εφόσον τηρούνται τα πρότυπα της υγρασίας του αέρα και το ξύλινο δάπεδο έχει εγκλιματιστεί αρκετά, το τρίψιμο και η επιφανειακή επεξεργασία μπορεί να γίνει μετά από 5-7 ημέρες, π.χ. χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα Pallmann.
- Τηρήστε τους γενικούς παραδεδεγμένους κανόνες και πρακτικές για την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων καθώς και τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα (π.χ. EN, DIN, VOB, O.E., SIA, κ.λπ.).

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Περιέχει μικρό ποσοστό από οργανικούς διαλύτες. H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Γενικά ως αρχή συστήνεται η χρήση προστατευτικής κρέμας για το δέρμα. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε ικανοποιητικό εξαερισμό στο χώρο κατά τη διάρκεια και μετά από τις εργασίες/ στέγνωμα! Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπουνί αμέσως μετά τη χρήση.

Πολύ χαμηλές αναθυμιάσεις - Μεγ. περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 17,65 g/L (20 °C). Άοσμο, καθώς και αβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όταν στεγνώσει πλήρως. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα, μετά από τις εργασίες τοποθέτησης δαπέδων εξαρτώνται από τις συνθήκες τοποθέτησής τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και από το βαθμό ολικής ξήρανσης των υποστρωμάτων, όπου εφαρμόστηκαν τα αστάρια και τα αυτο-επιπεδούμενα κονιάματα. Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα). (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Κενά, πλαστικά δοχεία αφού καθαριστούν και αποξεστούν από υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα ταξινομούνται ως ειδικά απόβλητα και συλλέγονται κατάλληλα. Δοχεία με υπολείμματα που έχουν στεγνώσει χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.