

UZIN QUICK-CEM

Ταχύπηκτο επισκευαστικό και λειαντικό κονίαμα

Περιγραφή:

Ταχύπηκτο εξομαλυντικό κονίαμα για επισκευές, πλήρωση και επιδιόρθωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία υποστρωμάτων για την επιδιόρθωση ατελειών στα περισσότερα ορυκτά δομικά στοιχεία. Το UZIN QUICK-CEM περιέχει λεπτόκοκκα αδρανή συστατικά, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα σε ελάχιστο πάχος. Έχει άριστη πρόσφυση σε τσιμέντο, κεραμικά πλακίδια, μωσαϊκό και παλιά μη υδατοδιαλυτά υπολείμματα κόλλας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Περιέχει ταχύπηκτα τσιμέντα, τα οποία επιτρέπουν μέσα σε 15 λεπτά την επισκευή/λειάνση απορροφητικών υποστρωμάτων. Το UZIN QUICK-CEM είναι ιδανικό υλικό για επικάλυψη/εξομάλυνση σε μικρές ατέλειες, τρύπες, σημάδια, επίπεδες και κεκλιμένες επιστρώσεις. Το UZIN QUICK-CEM μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα από μηδενικό πάχος έως 4 mm σε μια στρώση.

Κατάλληλο για/πάνω από:

- ▶ νέα ή παλιά ισοπεδωτικά κονιάματα
- ▶ υφιστάμενα υποστρώματα με αδιάβροχα υπολείμματα από συγκολλητικές ουσίες και ισοπεδωτικά
- ▶ λεία, ορυκτά υποστρώματα
- ▶ μεγάλα/μικρά πλακίδια και φυσική πέτρα
- ▶ τσιμεντοκονιάματα, κόντρα πλακέ και πλάκες OSB
- ▶ όλες τις γνωστές δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα ή άλλους παρόμοιους τύπους υλικών
- ▶ βαρέως τύπου σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους
- ▶ ένα προϊόν για ένα σύστημα ταχείας δόμησης

Ιδιότητες προϊόντος /πλεονεκτήματα:

Περιέχει λεπτόκοκκα συστατικά ώστε να μπορεί να εξομαλύνει, να σφραγίζει και να φινιρίζει σε ελάχιστο πάχος ως 4mm. Στεγνώνει πολύ γρήγορα, είναι βατό άμεσα και μπορεί να επικαλυφθεί περαιτέρω με απορροφητικά υποστρώματα μετά από 15 λεπτά.

Σύνθεση: ειδικά μίγματα τσιμέντων, ορυκτά γεμιστικά, πρόσμικτα, συμπολυμερή οξικού πολυβινυλίου και πρόσθετα.

- ▶ Από πάχος 0 ως 4 mm
- ▶ Δεν απαιτείται αστάρι
- ▶ Εξαιρετικά ταχύπηκτο
- ▶ Εξαιρετικά φινιρισμένη επιφάνεια
- ▶ Λεπτόκοκκο
- ▶ Συσκευασία δοχείου PE είναι διαθέσιμη

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Δοχείο PE και χαρτόσακκος
Μεγέθη:	4 kg και 25 kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 9 μήνες
Απαιτούμενο νερό:	0,55 lts για κάθε kg σκόνης
Χρώμα:	Γκρι
Θερμοκρασίες εργασιμότητας:	ελάχιστη 10°C
Ανοιχτός χρόνος:	Περίπου 20 λεπτά*
Βατότητα:	Μετά από περίπου 10 λεπτά*
Ετοιμο για επικάλυψη:	Μετά από περίπου 15 λεπτά*

*Στους 20°C και σχετική υγρασία 65% σε μέγιστο πάχος 4mm πάνω σε απορροφητικά υποστρώματα. Βλέπε επίσης "Εφαρμογή".

Προεργασία υποστρώματος:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ανθεκτικό στη φόρτιση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (σκόνη, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Δοκιμάστε το υπόστρωμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τεχνικά δελτία και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις.

Οποιαδήποτε υπολείμματα από κόλλες, ψαθυρά στρώματα π.χ αντικολλητικά, κατάλοιπα χρωμάτων κλπ. πρέπει να αφαιρεθούν είτε με βούρτσισμα, εκτριβή, λείανση, ή σφαιριδιοβολή.

Καθαρίστε καλά από υπολείμματα υλικών και σκόνη. Ασταρώστε τις πορώδεις επιφάνειες με το αστάρι UZIN PE 421, πριν από την εφαρμογή του προϊόντος. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει εντελώς, πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία.

Ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια για τη συμβατότητα του προϊόντος με άλλα προϊόντα.

Προσοχή: Μην τρίβετε ή γυαλοχαρτάρετε τα δομικά υπολείμματα γιατί μπορεί να προκύψει επιβλαβής σκόνη. Η εισπνοή της σκόνης αμιάντου μπορεί να προκαλέσει αμιάντωση ή άλλες σοβαρές σωματικές βλάβες. Λόγω της πολύ υψηλής περιεκτικότητας σε πολυμερή, δεν απαιτείται η χρήση ασταριού στις περισσότερες επιφάνειες. Σε πολύ λείες επιφάνειες, όπως επιστρώσεις ή βαμμένες επιφάνειες, ασταρώστε με αστάρι UZIN. Σε πολύ απορροφητικές ή αμμώδεις επιφάνειες, η λείανση με UZIN QUICK-CEM γίνεται ευκολότερη χρησιμοποιήστε αραιωμένο αστάρι UZIN PE 421 (3 μέρη νερού σε ένα μέρος αστάρι).

Εφαρμογή:

1. Η ιδανική αναλογία ανάμιξης του UZIN QUICK-CEM είναι 2 μέρη βάρους σκόνης με ένα μέρος νερού. Αναμίξτε 4.5 kg νερό για κάθε σάκο 25kg.
2. Αδειάστε κρύο, καθαρό νερό σε ένα καθαρό δοχείο. Σιγά-σιγά προσθέστε τη σκόνη υπό έντονη ανάδευση ωστόσο το μίγμα να γίνει παχύρρευστο, χωρίς σβώλους. Αναμειγνύεται τόσο κονίαμα όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 20 λεπτών εργασίας.
3. Απλώστε το μίγμα ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα σε επιθυμητό πάχος χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα εξομάλυνσης. Το συνιστώμενο ελάχιστο πάχος σε μη απορροφητικές επιφάνειες είναι 3 mm.
4. Έτοιμο για να επικαλυφθεί μετά από περίπου 15 λεπτά σε κανονικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων, φελλού ή laminate, ο χρόνος στεγνώματος είναι περίπου 12 ώρες. Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
5. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συγκολλητικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τις τοποθετήσεις καλυμμάτων δαπέδων και η απορροφητικότητα τους στα τσιμεντοειδή υποστρώματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Εάν διαπιστωθεί ότι η κόλλα που χρησιμοποιείται στεγνώνει πιο γρήγορα πάνω από το παρακείμενο UZIN QUICK-CEM, προτείνουμε η επιφάνεια του υποστρώματος να προετοιμαστεί με αστάρι UZIN PE 421 αραιωμένο 1:3 με νερό. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει καλά (1-2 ώρες). Η χρήση του ασταριού θα εξομαλύνει τον ανοιχτό χρόνο του κονιάματος, χωρίς να επηρεάσει τη συγκόλληση ή την μακροπρόθεσμη απόδοση.

Κατανάλωση:

Πάχος	Περίπου επικάλυψη για 4kg
1mm	4.1m ²
4mm	1m ²

* Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία.

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σαν ισοπεδωτικό πριν από την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων. Χρησιμοποιείτε τα: UZIN NC 174 ή UZIN NC 170 Level Star.
- ▶ Μη τοποθετείτε το προϊόν σαν τελικό επικάλυμμα. Η επιφάνεια που θα εκτεθεί σε τριβή πρέπει να καλύπτεται.

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Περιέχει τσιμέντο, χαμηλής περιεκτικότητας χρωμίου όπως περιέχεται στην Οδηγία 2003/53/EC – GISCODE ZP 1. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Φορέστε βαμβακερά γάντια με εμποτισμένο νιτρίλιο. Φοράτε προστατευτική μάσκα σκόνης κατά την ανάμιξη. Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά από την εργασία/στέγνωμα! Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, στον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα, μετά από τις εργασίες τοποθέτησης δαπέδων εξαρτώνται από τις συνθήκες τοποθέτησής τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και από το βαθμό ολικής ξήρανσης των υποστρωμάτων, όπου εφαρμόστηκαν τα αστάρια και τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα. **Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Χαρτόσακοι του προϊόντος αφού αδειάσουν χωρίς υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν [Interseroh]. Συλλέξτε υπολείμματα προϊόντος αναμίξτε τα με νερό, αφήστε να στεγνώσουν και απορρίψτε τα ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών

UZIN QUICK-CEM



17

UZIN Hellas-POLYCHIMIKI G. MATZIARIS S.A.
14th Km Old National Rd Thessaloniki-Veria
Industrial Park of Anchialos
GR 570 11 Thessaloniki, Greece

QUICK CEM 2171-2017.07.10-06

EN 998-1:2010

General purpose rendering mortar (GP)
for external renovation use (R)

Reaction to fire	NPD
Compressive strength	CS II
Capillary water absorption	≥ 0,3 kg/m²
Water penetration after capillary water absorption test	≤5 mm
Water vapor permeability coefficient	≤ 15
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD

www.uzin.gr/DoP