

UZIN RM-56

Υδατοδιαλυτή κόλλα ξύλου (D4) για συγκολλήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Περιγραφή:

Κόλλα υδατικής διασποράς υψηλής περιεκτικότητας στερεών πολυβινυλικής αλκοόλης, ελεύθερη φορμαλδεΐδης (ISO 15373), 1-συστατικού με πολύ υψηλή αντίσταση στο νερό, κλάση D4, σύμφωνα με το πρότυπο EN204.

Κατάλληλη κόλλα για εσωτερικές και εξωτερικές συγκολλήσεις, όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή και υδατοστεγανότητα π.χ.

- ▶ Ξύλινες δομές για μπαλκόνια, βεράντες, κήπους κ.α.
- ▶ Ξύλινες δοκούς στήριξης κ.α.
- ▶ Συγκόλληση όλων των ξύλων που δέχονται ισχυρή υγρασία
- ▶ Ναυπηγικές εφαρμογές
- ▶ Έπιπλα που απαιτούν υψηλές αντοχές και έντονη καταπόνηση, από φορτία, UV ακτινοβολία κ.α.
- ▶ Κουφώματα από ξύλο κ.α.

Ιδιότητες προϊόντων/πλεονεκτήματα:

- ▶ Ταχυστέγνωτη /όταν στεγνώνει γίνεται διάφανη
- ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή
- ▶ Υψηλή αντοχή στο UV
- ▶ Ημίσκληρη /ελαστική
- ▶ Αδιάβροχη/Κατηγορία D4
- ▶ Χωρίς διαλύτες/φορμαλδεΐδη

Τεχνικές προδιαγραφές:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μέγεθος:	4kg, 12kg, 30kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα:	Λευκό/διάφανο
Κατανάλωση:	Ανάλογα με την εφαρμογή
Θερμοκρασίες Εργασιμότητας:	Ελάχιστη 15°C
Ανοιχτός Χρόνος:	περίπου 30 λεπτά*
Έτοιμο για φόρτιση:	Μετά από 2 –3 μέρες*
Τρίψιμο:	Μετά τη σκλήρυνση της κόλλας

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%

Κατανάλωση: 80-150gr/m²

Προεργασία επιφάνειας:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, απορροφητική, καθαρή και ελεύθερη από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση.

Εφαρμογή:

1. Εφαρμόστε την κόλλα στην άνω επιφάνεια της γλώσσας ή μέσα στην αυλάκωση. Στη συνέχεια σπρώξτε και ενώστε τα τεμάχια του ξύλου, μέσα στη διάρκεια του ανοιχτού χρόνου και αν είναι απαραίτητο, χτυπήστε τα με μια ματσόλα ή ένα σφυρί.
2. Αν εφαρμοστεί η σωστή ποσότητα, θα ξεράσει μόνο μια μικρή ποσότητα από την κόλλα στον αρμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Στερεά:	48±2 % MVPF 01
Ιξώδες:	7000±3000 UNI EN ISO 2555
Αποθήκευση:	6°C UNI 8490-14
Πυκνότητα:	1.1 Kg/dm ³ MVPF 18
Αντοχή σε δύναμη και θερμότητα	Εξαιρετική EN 14257 (WATT '91)
Αντοχή ερπυσμού	Εξαιρετική EN 14256
Υδατοστεγανότητα	Κλάση D4 EN 204
Ελεύθερο φορμαλδεΐδης	ISO 15373

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αποθηκεύεται σε σχετικά δροσερές συνθήκες. Προϊόν ευαίσθητο στο ψύχος.
- ▶ Οι βέλτιστες συνθήκες εργασιμότητας είναι 18-25°C/ 64-77°F, σχετική υγρασία < 75%

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Μη εύφλεκτο. Δεν απαιτείται καμία ειδική προστασία ή προφυλάξεις κατά τη γενική χρήση. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την επαφή με τα μάτια. Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα). (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ανακυκλώστε. Συλλέξτε τα άχρηστα υλικά, αφήστε τα να στεγνώσουν και να σκληρύνουν και έπειτα απορρίψτε τα ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.