

Κόλλα με ίνες οπλισμού για νωπή τοποθέτηση UZIN KE 66

Κόλλα υψηλής αντοχής σε διάτμηση για δάπεδα από PVC και καουτσούκ που σχηματίζει σκληρό δόντι

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ▶ LVT πολυτελή πλακίδια βινυλίου ή design δάπεδα
- ▶ ομοιογενείς και ετερογενείς επενδύσεις δαπέδου PVC ή CV σε φύλλα και πλακίδια
- ▶ επενδύσεις δαπέδου από καουτσούκ σε φύλλα και πλακίδια έως πάχος 4 mm (π.χ. norament®, noraplan® ή noraplan® acoustic)
- ▶ μοκέτες δαπέδου σε ιδρύματα υγειονομικής περιθαλψής



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ / ΠΑΝΩ ΑΠΟ:

- ▶ απορροφητικά και ισοπεδωμένα υποστρώματα
- ▶ συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- ▶ έκθεση σε καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12 529
- ▶ για υγρό πλύσιμο και καθαρισμό με ψεκασμό σύμφωνα με το πρότυπο RAL 991 A2
- ▶ για καταπονήσεις σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:


Το UZIN KE 66 είναι μια κόλλα για νωπή τοποθέτηση, με βάση υδατικές διασπορές ακρυλικών ρητιών, με σύντομο ανοιχτό χρόνο και εξαιρετική πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη διάτμηση και ο οπλισμός της με ίνες μειώνει το σχηματισμό σημαδιών πίεσης στο επικάλυμμα του δαπέδου. Για εσωτερική χρήση.

- ▶ σύντομος χρόνος αναμονής
- ▶ εξαιρετική εργασιμότητα
- ▶ πολύ χαμηλή κατανάλωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

| | |
|--------------------------------|---|
| Συσκευασία | πλαστικό δοχείο |
| Μέγεθος | 14, & 6kg |
| Αποθήκευση | κατ' ελάχιστο 12 μήνες |
| Χρώμα νωπό | κρεμ |
| Χρώμα στεγνό | κρεμ |
| Κατανάλωση | 240 - 280 g/m ² ** |
| Ίδανικές συνθήκες θερμοκρασίας | 15-25 °C |
| Ανοιχτός χρόνος | πλακίδια, σανίδες: 5 - 10 λεπτά* / φύλλα: 20 - 25 λεπτά** |
| Χρόνος εργασιμότητας | 20 λεπτά* |
| Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής | 15 °C στο δάπεδο |
| Φόρτιση | μετά από 24 ώρες* |
| Σφράγιση αρμών | μετά από 24 ώρες* |
| Τελικές Αντοχές | μετά από 3 μέρες* |

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία, ανάλογα με τον τύπο επικάλυμματος δαπέδου και την απορροφητικότητα του υποστρώματος



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ανθεκτικό στη φόρτιση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (σκόνες, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα, να ασταρωθεί και να λειανθεί. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αστάρι από τον Οδηγό προϊόντων UZIN ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του υποστρώματος. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει εντελώς, πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ελέγξτε το υπόστρωμα σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ή σημείωση και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις.

Μελετήστε τα τεχνικά φυλλάδια από άλλα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Εφαρμόστε μια στρώση κόλλας πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη σπάτουλα με οδόντωση και αφήστε να στεγνώσει μερικώς ανάλογα με την ποσότητα κόλλας, το κλίμα του εσωτερικού χώρου, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τύπο επικαλύμματος δαπέδου. Μην εφαρμόζετε περισσότερη κόλλα από αυτή που μπορεί να επαλειφθεί με καλή διαβροχή στο πίσω μέρος του επικαλύμματος εντός του ανοικτού χρόνου εργασίας.

2. Τοποθετήστε το δάπεδο εντός του ανοικτού χρόνου και βεβαιωθείτε ότι το δόντι της κόλλας έχει πιεστεί προς τα έξω. Τρίψτε ή ρολάρετε πιέζοντας και εφαρμόστε βάρος ενάντια σε οποιαδήποτε παραμόρφωση του δαπέδου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί αέρας κάτω από το επικάλυμμα. Αφήστε την περιοχή να ξεκουραστεί για 20 λεπτά και μετά ξαναρολάρετε και τρίψτε προσεκτικά στην άκρη και τις ραφές.

3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας όσο είναι νωπά με νερό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:

| Τύπος/Υπόστρωμα | Σπάτουλα | Κατανάλωση |
|---|----------|----------------------|
| PVC LVT, PVC και CV δάπεδα | A2 | 280 g/m ² |
| Λάστιχο σε φύλλα ή πλακίδια | A2 | 280 g/m ² |
| Design δάπεδα από PVC με λείο υπόστρωμα | A1 | 240 g/m ² |

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Διάρκεια ζωής 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες, στην αρχική συσκευασία. Ανθεκτικό στον παγετό έως -8°C. Κλείστε ξανά προσεκτικά και σφικτά την ανοιγμένη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αφήστε τα δοχεία να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- ▶ Καλύτερη εφαρμογή μεταξύ 18 - 25 °C, με θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15 °C και σχετική υγρασία αέρα κάτω από 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία αέρα επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Τα υγρά υποστρώματα μπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες αναθυμιάσεις και οσμές. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό πριν εφαρμόσετε την κόλλα.

- ▶ Τοποθετήσεις σε υποστρώματα με παλιά υπολείμματα κόλλας μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες οσμές. Ιδανικά αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπολείμματα κόλλας πρέπει να διορθώνονται με τη χρήση ασταριών και ισοπεδωτικών κονιαμάτων σε πάχος τουλάχιστον 3 mm.
- ▶ Πριν από συγκόλληση, το επικάλυμμα δαπέδου πρέπει να εγκλιματιστεί επαρκώς στο κλίμα του εσωτερικού χώρου και να μην έχει τάσεις.
- ▶ Η έντονη παραμόρφωση των άκρων του ρολού, οι εξαιρετικά ανυψωμένες άκρες ή οι έντονες καμπυλόπτες επιβαρύνουν την πρόσφυση του δαπέδου.
- ▶ Ελέγξτε τις συστάσεις κόλλας (διαδικτυακά) ή λάβετε συμβουλές εφαρμογής κατά την τοποθέτηση επικαλυμμάτων δαπέδου χωρίς κλώριο.
- ▶ Κατά τη σφράγιση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των δαπέδων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα από τη σειρά UZIN Care (UZIN Basic Cleaner, UZIN Turbo Protect Plus, UZIN Resilient Care, UZIN Refresher). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φυλλάδια προϊόντων.
- ▶ Ακολουθήστε γενικά αναγνωρισμένους εμπορικούς και τεχνολογικούς κανόνες για την τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδου σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα (π.χ. END, DIN, OE, SIA κ.λπ.)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές
- ▶ DE-UZ 113 / Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω χαμηλών εκπομπών

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Διασπορά πολυμερών, τροποποιημένες ρητίνες, συντηρητικά, ορυκτά αδρανή, πρόσθετα και νερό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χωρίς διαλύτες. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και αερισμός του χώρου εργασίας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την τοποθέτηση. Μετά από την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αφήνετε τη διασπορά της σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Όταν στεγνώσει πλήρως δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων μετά τις εργασίες τοποθέτησης δαπέδου είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπα των συνθηκών εργασίας, καθώς και το καλά στεγνό υπόστρωμα, το αστάρι και η ισοπέδωση. Το προϊόν περιέχει ισοεταζολιόνες, Βροπορολ.

Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες αλλεργιών +49 731 4097-0.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια και αποξεσμένα δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και νωπά προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα-να υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.